

StoLook Decoperl



Matte, strukturierte Deckenbeschichtung. Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300

Charakteristik				
Funktion	Lösemittel-, weichmacherfrei und emissionsarm TÜV-Prüfsiegel Waschbeständig nach DIN 53 778			
Optik	Nur in Weiß			
Anwendungsgebiet				
	Verarbeitung innen Decke Wirtschaftliche und dekorative Strukturbeschichtungen für Decken. Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.			
Technische Daten				
Produktgruppe	Deckenbeschichtung			
Zusammensetzung	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Polymerdispersion, Titanoxid, Calciumcarbonat, Talkum, Polystyrolkugeln, Wasser, Additive, Gebindekonservierungsmittel (Mischung chlorfreier Isothiazolinonverbindungen), Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: 07744/57-1276.			
Kenndaten	Kriterium	Norm/Prüfvorschrift	Wert	Einheit
	Dichte	DIN 53 217	1,0	g/cm ³ ¹⁾
	pH-Wert	VIQP 011 (Sto intern)	7-9	
	Helligkeit ¹⁾ g/cm ³ = kg/l	DIN 53 778	89	%
	Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten kann der tatsächlich an der einzelnen Lieferung bestimmte Wert geringfügig abweichen, ohne Beeinträchtigung der Produkteignung.			
Gutachten / Normen / Zulassungsbescheide	TÜV StoLook Decoperl Bewertung des Emissionsverhaltens			
Verarbeitungshinweise				
Untergrund	Der Untergrund muss fest, sauber und tragfähig sowie frei von Sinterschichten und Trennmitteln sein. Untergründe / Sto-Grundierungen			
Untergrundvorbehandlung	Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen.			
Verarbeitungstemperatur	Unterste Verarbeitungstemperatur: + 5° C			
Beschichtungsaufbau	Grundbeschichtung: Je nach Art und Zustand des Untergrund Zwischenbeschichtung: Mit Sto-Dispersionsfarben einmal vorspritzen oder walzen (z. B. StoColor In). Unebenheiten, Lunker sind vorab zu spachteln (z. B. StoLevell In F, StoLevell Plan). Schlußbeschichtung: Mit StoLook Decoperl einmal spritzen.			
Materialzubereitung	In Lieferform oder auf Spritzkonsistenz mit Wasser verdünnen.			

StoLook Decoperl



Matte, strukturierte Deckenbeschichtung. Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300

Verbrauch	Artikel	Anwendungsart	Verbrauch ca. 1,0 kg/m ²
	Genauere Verbrauchsangaben sind am Objekt zu ermitteln.		
Verarbeitung	<p>Spritzgeräte: Sto-Trichterpistole, Düse: 6-8 mm. Inomat Alle gängigen Schneckenpumpen (Sto-Farbwalzgerät, Jäger Rekord 1000 oder Jäger Rekord 1500, Sprayboy der Fa. Putzmeister). Kompressorleistung (Baukompressor): Ansaugleistung mind. 300-400 l/Min. (nur zum Auftragen). Druck: 2-4 bar. Personalbedarf: Zur rationellen Beschichtung im Spritzverfahren von z. B. Betonfertigteilen an Decken und Wänden werden 2 Mann benötigt. Eine Hilfskraft zum Nachfüllen des Spritzgerätes, zum Abdecken, Reinigen usw. Ein Mann zum Spritzen der Flächen. Nach ca. 4-6 Stunden griffest, über Nacht ausgehärtet, bei +20° C und 65 % Luftfeuchtigkeit.</p>		
Trocknung	<p>Hinweis auf die Trocknung: Die vorgesehenen Gipsspachtelmassen der herstellenden Industrie von Gipskartonplatten können eine besondere Feuchtigkeitsempfindlichkeit aufweisen. Diese Empfindlichkeit kann dann zu Blasenbildung, Aufquellung der Spachtelmassen und schlussendlich zu Abplatzungen führen. Daher empfiehlt der Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. in ihrem Merkblatt "Verspachtelung von Gipsplatten" durch ausreichende Lüftung und Temperatur für eine rasche Trocknung zu sorgen.</p>		
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.		
Lieferrn			
Farbton	Weiß		
Lagerung			
Lagerbedingungen	Fest verschlossen und frostfrei lagern.		
Lagerdauer	Beste Qualität im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung).		
Besondere Hinweise			
Sicherheit	Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den berufsmäßigen Verwender erhältlich.		
GIS-CODE	M-DF01		
Revisions-Nr.	StoLook Decoperl/DE/DE/020		
Gültigkeit ab	10.08.2004		
	Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Sto AG erfolgen.		

StoLook Decoperl



Matte, strukturierte Deckenbeschichtung. Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300

Die Informationen bzw. Daten dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung.

Hauptsitz Sto AG

Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen
Tel. (0 77 44) 57 10 10
Fax (0 77 44) 57 20 10
Internet <http://www.sto.de>
e-mail infoservice@stoeu.com