

StoLook Struktur



Füllende Struktur-Dispersionsfarbe

Charakteristik					
Funktion	Scheuerbeständig nach DIN 53 778.				
Verarbeitung	Streich- und rollfähig				
Anwendungsgebiet					
	Verarbeitung nur innen.				
Technische Daten					
Produktgruppe	Innendispersionsfarbe				
Zusammensetzung	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel:, Polymerdispersion, Titanoxid, Mineralische Pigmente, silikatische Füllstoffe, Calciumcarbonat, Talkum, Wasser, Additive, Gebindekonservierungsmittel (Mischung chlorfreier Isothiazolinonverbindungen), Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: 07744/57-1276.				
Kenndaten	Kriterium	Norm/Prüfvorschrift	Wert	Einheit	
	Dichte	DIN 53 217	1,6	g/cm ³ ¹⁾	
	nichtflüchtiger Anteil (Festkörper)	VIQP 033/VILS 001 (Sto intern)	70	M-%	
	pH-Wert	VIQP 011 (sto intern)	8-9		
	Helligkeit	DIN 53 778	84	%	
	Weißgrad	CIE	66	%	
	Glanz	DIN EN 1062-1	5 ²⁾		
	Deckvermögen ¹⁾ g/cm ³ = kg/l ²⁾ bei 85°	DIN 53 778	94	%	
	Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten kann der tatsächlich an der einzelnen Lieferung bestimmte Wert geringfügig abweichen, ohne Beeinträchtigung der Produkteignung.				
	Verarbeitungshinweise				
Untergrund	Der Untergrund muss fest, sauber und tragfähig sowie frei von Sinterschichten und Trennmitteln sein.				
Untergrundvorbehandlung	Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen. Lose Anstrich- und Putzreste entfernen.				
Verarbeitungstemperatur	Unterste Verarbeitungstemperatur: + 5° C				
Beschichtungsaufbau	Grundbeschichtung: Je nach Art und Zustand des Untergrund. Zwischenbeschichtung: StoLook Struktur Schlussbeschichtung: StoLook Struktur				
Materialzubereitung	Vearbeitungsfertig, kann bis max. 10% mit Wasser verdünnt werden.				
Verbrauch	Artikel	Anwendungsart	Verbrauch ca.		
	weiß	Beim Strukturieren	0,7 kg/m ²		
	weiß	Für den ersten Anstrich (mit max. 10% Wasser verdünnt)	0,25 kg/m ²		
	getönt	Beim Strukturieren	0,7 kg/m ²		
	getönt	Für den ersten Anstrich (mit max. 10% Wasser verdünnt)	0,25 kg/m ²		

StoLook Struktur



Füllende Struktur-Dispersionsfarbe

	Je nach Untergrund und Auftragsverfahren.
Verarbeitung	<p>Streichen, rollen und sprengeln.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strukturieren mit Flächenstreicher oder Deckenbürste (idealer Untergrund für nachfolgende Lasurtechniken) - Strukturieren mit mittlerer oder grober Strukturwalze für die Erzielung eines "Orangenhaut"-Effektes. <p>Achtung: Die Struktur kann je nach Verdünnungsgrad variieren! Bei größeren Schichtstärken (>3mm) können Haarrisse auftreten! Nach 8 Stunden (+ 20 °C / 65% rel. Luftfeuchte) überarbeitbar.</p>
Trocknung	<p>Hinweis auf die Trocknung:</p> <p>Die vorgesehenen Gipsspachtelmassen der herstellenden Industrie von Gipskartonplatten können eine besondere Feuchtigkeitsempfindlichkeit aufweisen. Diese Empfindlichkeit kann dann zu Blasenbildung, Aufquellung der Spachtelmassen und schlussendlich zu Abplatzungen führen. Daher empfiehlt der Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. in ihrem Merkblatt "Verspachtelung von Gipsplatten" durch ausreichende Lüftung und Temperatur für eine rasche Trocknung zu sorgen.</p>
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Liefern	
Farbton	<p>Eingeschränkt nach dem StoColor System</p> <p>Hinweis: Bei Farbtönen werden durch die Pigmentpasten geringfügige Mengen an Lösemittel in die Farbe eingebracht.</p>
Glanz	Matt
Abtönbar	Mit max. 1 % StoTint Aqua.
Lagerung	
Lagerbedingungen	Fest verschlossen und frostfrei lagern.
Lagerdauer	Beste Qualität im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung).
Besondere Hinweise	
Sicherheit	Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den berufsmäßigen Verwender erhältlich.
GIS-CODE	M-DF01
Revisions-Nr.	StoLook Struktur/DE/DE/032
Gültigkeit ab	13.10.2004
	Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Sto AG erfolgen.
	Die Informationen bzw. Daten dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung.
Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1	

StoLook Struktur



Füllende Struktur-Dispersionsfarbe

D-79780 Stühlingen
Tel. (0 77 44) 57 10 10
Fax (0 77 44) 57 20 10
Internet <http://www.sto.de>
e-mail infoservice@stoeu.com