


# Technisches Merkblatt

## StoColor Select Satinmatt

Schadstoffgeprüfte, seidenmatte Latexfarbe,  
Nassabriebklasse 2 nach EN 13300



### Charakteristik

- Anwendung**
- innen
  - für strukturerhaltende und strapazierfähige, seidenmatte Anstriche auf Wand- und Deckenflächen
  - besonders geeignet für die StoTex Glasdekogewebe

### Eigenschaften

- lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm
- TÜV-Mark - fremdüberwacht
- frei von fogging-aktiven Substanzen
- strukturerhaltend
- strapazierfähig
- sehr gut verlaufend
- Nassabriebklasse 2 und Deckvermögen Klasse 2 nach EN 13300

### Optik

- mittlerer Glanz nach EN 13300

### Technische Daten

| Kriterium               | Norm / Prüfvorschrift | Wert/ Einheit               | Hinweise |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| Dichte                  | EN ISO 2811           | 1,2 - 1,4 g/cm <sup>3</sup> |          |
| Ergiebigkeit            | EN 13300              | 7,5 m <sup>2</sup> /l       |          |
| Glanz                   | EN 13300              | Mittlerer Glanz             |          |
| Nassabriebbeständigkeit | EN 13300              | Klasse 2                    |          |
| Deckvermögen            | EN 13300              | Klasse 2                    |          |
| Maximale Korngröße      | EN 13300              | fein                        |          |

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

### Untergrund

- Anforderungen**
- Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sowie frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Feuchte bzw. nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Schäden wie z. B. Blasenbildung, Rissen in den Folgebeschichtungen führen. Deshalb nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.

### Vorbereitungen

- Alte Untergründe:  
Lose Anstrichteile sowie nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen

## Technisches Merkblatt

---

# StoColor Select Satinmatt

entfernen und nachreinigen (mechanisch oder durch geeignete Abbeizmittel).

Putz der Mörtelgruppen PG II + III:

Feste, normal saugende Untergründe ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen, sandenden, stark saugenden Putzen ein Grundanstrich mit StoPrim Plex.

Gips- und Fertigputze der Mörtelgruppen PG IV (nicht für Mörtelgruppe IV d) + V:  
Grundieren mit StoPrim Plex.

Gipsbauplatten:

Bei saugenden Platten einen Grundanstrich mit StoPrim Plex durchführen.

Gipskartonplatten:

Die Gipskartonoberfläche einschließlich der geschliffenen Verspachtelung ist mit StoPrim Plex auf die spätere Beschichtung vorzubereiten.

Bei durchschlagenden Vergilbungen ist eine zusätzliche absperrende Beschichtung mit StoPrim Isol auszuführen (siehe BFS-Merkblatt 12). Entsprechend den Angaben der Gipskartonplatten herstellenden Industrie kann es bei Gipskartonoberflächen, die längere Zeit der Lichteinwirkung ausgesetzt waren, zu Verfärbungen und somit zu nachträglichen Farbveränderungen der Deckputze und Farbanstriche kommen. Um die mögliche Gefahr einschätzen zu können, empfiehlt sich eine Probebeschichtung über mehrere Plattenbereiche, einschließlich der verspachtelten Bereiche.

Eine haarrissüberbrückende Beschichtung gemäß VOB Teil C, DIN 18363, Absatz 3.2.1.2 ist durch vollflächiges Armieren, z. B. mit StoTap Pro 100 S bzw. StoTap Pro 100 P, gewährleistet.

Beton:

Verunreinigungen durch Schalöl, Fett und Wachs durch Dampfstrahlen entfernen. Fehlstellen und Lunker mit StoLevell In Z ausbessern. Grundieren mit StoPrim Plex.

Porenbeton:

Grundieren mit StoPrim Plex und Glattspachteln.

Ziegel-Sichtmauerwerk:

Grundieren mit StoPrim Plex.

Holz-, Hartfaser-, Span- und Sperrholzplatten:

Gewachste Platten entsprechend vorbereiten. Grundieren mit StoPrim Plex oder Sto-Aquagrund.

Tragfähige Beschichtungen:

Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten. Glänzende Oberflächen und Lackbeschichtungen anrauen und Zwischenbeschichtung mit StoPrim Color. Grundieren mit StoPrim Plex bei stark saugenden Alt-Dispersionsanstrichen.

Alte Kalk- und Mineralfarbenanstriche und -beschichtungen:

Soweit möglich mechanisch entfernen und Flächen entstauben. Grundieren mit StoPrim Plex.

# Technisches Merkblatt

## StoColor Select Satinmatt

**Leimfarbenanstriche:**

Gründlich abwaschen und entsprechend des Untergrundes weiter behandeln.

**Nicht festhaftende Tapeten:**

Restlos entfernen. Kleister- und Makulaturreste abwaschen. Lücken mit StoLevel In Fill schließen und entsprechend weiterbehandeln.

**Schimmelbefallene Flächen:**

Schimmelbelag durch Nassreinigung (z. B. Abbürsten oder Abkratzen) entfernen. Nachbehandlung mit StoPrim Fungal. Grundierung je nach Art und Beschaffenheit des Untergrundes.

**Flächen mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken:**

Flächen mit Wasser unter Zugabe von fettlösendem Haushaltsreiniger abwaschen, gut trocknen lassen und abbürsten. Isolierenden Grundanstrich mit StoPrim Isol aufbringen, je nach Zustand ist eine zweimalige Grundierung notwendig.

Bei der Beschichtung von Acryl-Fugen- und Dichtungsmassen können infolge der höheren Elastizität der Acryl-Dichtmasse Risse und/oder Verfärbungen im Anstrichmittel auftreten. Aufgrund der vielen verschiedenen im Markt befindlichen Produkte sind im Einzelfall Eigenversuche zur Beurteilung der Haftung durchzuführen.

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und -vorschläge entbinden den Verarbeiter nicht von einer eigenverantwortlichen Untergrundprüfung und -beurteilung.

### Verarbeitung

**Verarbeitungstemperatur** Unterste Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur: +5 °C

### Materialzubereitung

Zwischenbeschichtung bis max. 3 % mit Wasser verdünnt.  
Schlussbeschichtung bis max. 3 % mit Wasser verdünnt.

Mit möglichst wenig Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Vor der Verarbeitung gut aufrühren. Für maschinelle Verarbeitung muss die Wasserzugabe auf die jeweilige Maschine/Pumpe eingestellt werden. Intensive Farbtöne benötigen in der Regel weniger Wasser zur Optimierung der Materialkonsistenz. Wird das Material zu sehr verdünnt verschlechtern sich Verarbeitung und Eigenschaften (z. B. Deckvermögen, Farbton).

### Verbrauch

| Anwendungsart       | ca. Verbrauch |                  |
|---------------------|---------------|------------------|
| pro Anstrich        | 0,13 - 0,15   | l/m <sup>2</sup> |
| bei 2 Arbeitsgängen | 0,26 - 0,30   | l/m <sup>2</sup> |

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

### Beschichtungsaufbau

Grundbeschichtung:  
Je nach Art und Zustand des Untergrundes.

# Technisches Merkblatt

## StoColor Select Satinmatt

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Zwischenbeschichtung:<br/>StoColor Select Satinmatt</p> <p>Schlussbeschichtung:<br/>StoColor Select Satinmatt</p> <p>Je nach Farbtonwahl und Art des Untergrundes können weitere Anstriche notwendig sein.</p>   |
| <b>Applikation</b>                                   | <p>Streichen, Rollen, Airless-Spritzen</p> <p>Um Ansätze zu vermeiden, müssen zusammenhängende Flächen nass in nass aufgetragen werden.</p> <p>Airless-Spritzen:<br/>Düse: 0,018" - 0,026"<br/>Druck: 150 - 180 bar<br/>Düsenwinkel: 50°<br/>Verdünnung: ca. 3 % mit Wasser</p>   |
| <b>Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit</b>     | <p>Durchgetrocknet und belastbar: nach ca. 3 bis 4 Tagen.</p> <p>Bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder niedriger Temperatur wird die Trocknung entsprechend verzögert.</p> <p>Bei +20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchte: überarbeitbar nach ca. 6 Stunden.</p>   |
| <b>Reinigung der Werkzeuge</b>                       | Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.   |
| <b>Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges</b> | <p>Hinweis auf die Trocknung:<br/>Die vorgesehenen Gipsspachtelmassen der herstellenden Industrie von Gipskartonplatten können eine besondere Feuchtigkeitsempfindlichkeit aufweisen. Diese Empfindlichkeit kann zu Blasenbildung, Aufquellung der Spachtelmassen und zu Abplatzungen führen. Daher empfiehlt der Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V. in ihrem Merkblatt "Verspachtelung von Gipsplatten" durch ausreichende Lüftung und Temperatur für eine rasche Trocknung zu sorgen.</p> <p>Ungünstige Lichtverhältnisse ( Streiflicht )</p> <p>Auf glatten Flächen mit ungünstigen Lichtverhältnisse ( Streiflicht ) empfehlen wir den Einsatz von StoColor Rapid Ultramatt.</p> |
| <b>Liefern</b>                                       |   |
| <b>Farbton</b>                                       | <p>weiß, altweiß AW11/AW15, begrenzt tönbar nach StoColor System</p> <p>Füllstoffbruch:<br/>Bei mechanischer Belastung der Beschichtungsoberfläche kann es bei dunklen, intensiven Farbtonen aufgrund der verwendeten, natürlichen Füllstoffe zu sich heller abzeichnenden Farbtonveränderungen an diesen Stellen kommen. Die Produktqualität und Funktionalität wird dadurch nicht beeinflusst.</p>  |

# Technisches Merkblatt

## StoColor Select Satinmatt

### Farbtongenauigkeit:

Aufgrund chemischer und/oder physikalischer Abbindeprozesse bei unterschiedlichen Objektbedingungen kann keine Gewähr für gleichmäßige Farbtongenauigkeit und Fleckenfreiheit, insbesondere bei:

- a. ungleichmäßigem Saugverhalten des Untergrundes
- b. unterschiedlichen Untergrundfeuchten in der Fläche
- c. partiell stark unterschiedlicher Alkalität/Inhaltsstoffen aus dem Untergrund, übernommen werden.

### Hinweis:

Bei Farbtönen werden durch die Pigmentpasten geringfügige Mengen an Lösemittel in das Produkt eingebracht.

Abzeichnungen von Ausbesserungen, Reparaturen oder Nacharbeiten in der Fläche, hängen von vielen Faktoren ab und sind daher gemäß BFS-Merkblatt Nr. 25, selbst bei der Verwendung des Original-Beschichtungssstoffes unvermeidbar.

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Abtönbar</b> | Mit max. 1 % StoTint Aqua selbst abtönbar. |
|-----------------|--|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Verpackung</b> | Eimer |
|-------------------|-------|

### Lagerung

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Lagerbedingungen</b> | Fest verschlossen und frostfrei lagern. |
|-------------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Lagerdauer</b> | Die beste Qualität im Originalgebinde wird bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden.<br>Erläuterung der Chargen-Nr.:<br>Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche<br>Beispiel: 1450013223 - Lagerdauer bis Ende 45.KW in 2011 |
|-------------------|---|

### Gutachten / Zulassungen

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| TÜV StoColor Select<br>Satinmatt | schadstoffgeprüft<br>Bewertung des Emissionsverhaltens |
|----------------------------------|--|

### Kennzeichnung

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | Acrylat-Dispersion |
|----------------------|--------------------|

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Zusammensetzung</b> | Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel, Polymerdispersion, Titandioxid, Kaolin, Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, Talkum, Wasser, Additive, Konservierungsmittel |
|------------------------|--|

|                |  |
|----------------|--|
| <b>GISCODE</b> | M-DF01 Dispersionsfarben, lösemittelfrei |
|----------------|--|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Sicherheit</b> | Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter <a href="http://www.sto.de">www.sto.de</a> .<br>Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung. |
|-------------------|--|

### Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen

## Technisches Merkblatt

---

### **StoColor Select Satinmatt**

Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Sto AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet unter [www.sto.com](http://www.sto.com) abrufbar.

Sto AG  
Ehrenbachstr. 1  
D - 79780 Stühlingen  
Telefon: 07744 57-0  
Telefax: 07744 57 -2178  
[infoservice@stoeu.com](mailto:infoservice@stoeu.com)  
[www.sto.de](http://www.sto.de)